

شرکت سیل صنعت آینده

- شرایط مناسب نگهداری برای اطمینان از رعایت استاندارد ماندگاری مواد فوق الذکر بسیار مهم است. در زیر عوامل مختلفی که می‌توانند بر ماندگاری و به دنبال آن الزام AS5316 تأثیر بگذارند، ذکر شده است.
- دما: دمای نگهداری باید بین ۵۹ درجه فارنهایت (۱۵ درجه سانتیگراد) و ۱۰۰ درجه فارنهایت (۳۸ درجه سانتیگراد) باشد.
- رطوبت: - رطوبت نسبی (RH) باید کمتر از ۷۵٪ باشد، مگر اینکه در کیسه‌های ضد رطوبت و در بسته نگهداری شود.
- نور: مواد باید از نور مستقیم خورشید و/یا نور مصنوعی شدید حاوی اشعه ماوراء بنفش محافظت شوند.
- تابش: باید تمام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از منابع تابش یونیزه کننده که احتمالاً باعث آسیب می‌شوند، انجام شود.
- ازن: انبار باید عاری از هرگونه تجهیزاتی باشد که ممکن است ازن تولید کنند (لامپ‌های بخار جیوه یا تجهیزات الکتریکی ولتاژ بالا) یا گازها/بخارات قابل احتراق.
- تغییر شکل: مواد باید در شرایط بدون کرنش نگهداری شوند و از تنش و سایر علل تغییر شکل جلوگیری شود.
- مواد غیرمشابه: از تماس با مواد دیگر مانند مایعات یا نیمه جامدات (بنزین، گریس، اسیدها، ضد عفونی‌کننده‌ها، مایعات تمیزکننده)، فلزات (مس، منگنز، آهن) و سایر الاستومرها خودداری کنید.

شرکت سیل صنعت آینده

Elastomer Family	ASTM	Shelf Life
AFLAS		Unlimited
Butyl Rubber, Isobutylene Isoprene	IIR	Unlimited
Chloroprene (Neoprene)	CR	15 Years
Epichlorohydrin (Hydrin)	ECO	NA
Ethylene Acrylic (Vamac)	AEM	15 Years
Ethylene Propylene, EPDM or EP	EP	Unlimited
Fluorocarbon (Viton)	FKM	Unlimited
Fluorosilicone	FVMQ	Unlimited
Hydrogenated Nitrile, HNBR or HSN	HNBR	15 Years
Nitrile (Buna-N or NBR)	NBR	15 Years
Perfluorelastomer	FFKM	Unlimited
Polytetrafluoroethylene (Teflon)	PTFE	Unlimited
Polyacrylate	ACM	15 Years
Polyurethane (Polyester or Polyether)	AU / EU	5 Years
Silicone	VMQ	Unlimited
Styrene Butadiene (Buna-S)	SBR	3 Years

شرکت سیل صنعت آینده

نشانی: استان البرز، شهرستان نظرآباد، بخش مرکزی، شهر نظرآباد، کوچه شهید محمدگرم (سپیدار ۷)
خیابان شهداء، پلاک ۱۴۰-، طبقه همکف
کد پستی: ۳۳۳۱۶۶۷۴۴۱

همراه: ۰۹۳۵۱۹۳۰۵۳۰

تلفن: ۰۲۶۴۵۳۵۳۴۵۷